

## СТАЛЬ ЧИСТОТЯНУТАЯ ДЛЯ ШПОНОК

ГОСТ  
8787—68

## Сортамент


Cold-drawn steel for rectangular parallel keys.  
DimensionsВзамен  
ГОСТ 8787—58

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 22 августа 1968 г. дата введения установлена

01.07.71

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 23.05.90 № 1268

1. Размеры сечений чистойтянутой стали для шпонок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры, мм

Номинальный размер сечений		с или r	Теоретическая масса 1 м прутка, кг
b	h		
2	2	0,16—0,25	0,03
3	3		0,07
4	4		0,13
5	5	0,25—0,40	0,20
6	6		0,29
7	7		0,38
8	8		0,44
24	14	0,60—0,80	2,63
10	8	0,40—0,60	0,63
12	8		0,75
14	9		0,99
16	10		1,26
18	11		1,55

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в ноябре 1971 г., марте 1980 г., марте 1984 г.  
(ИУС 12—71, 5—80, 7—84).

Размеры, мм

Номинальный размер сечений		<i>c</i> или <i>r</i>	Теоретическая масса 1 м прутка, кг
<i>b</i>	<i>h</i>		
20	12	0,60—0,80	1,88
22	14		2,42
25	14		2,74
28	16		3,52
32	18	1,00—1,20	4,52
36	20		5,65
40	22		6,91
45	25		8,79
50	28	1,60—2,00	10,99
56	32		14,06
63	32		15,82
70	36		19,78
80	40	2,50—3,00	25,12
90	45		31,79
100	50		39,25

Пример условного обозначения стали чистотянутой для шпонок размерами  $b = 18$  мм,  $h = 11$  мм:

*Сталь шпоночная 18×11 ГОСТ 8787—68*

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

2. Материал — сталь с временным сопротивлением разрыву не ниже 60 кгс/мм<sup>2</sup>.

3. Предельные отклонения размеров сечения стали:

- ширины  $b$  по  $h9$ ;

- высоты по  $h11$  (для размеров  $h$  от 2 до 6 мм — по  $h9$ ).

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).**